

CARE SCHNELLZEMENT

EIGENSCHAFTEN:

CARE SCHNELLZEMENT ist ein hydraulisch schnell abbindender Mörtel für Montagearbeiten im Bereich von Elektroinstallationen.

ANWENDUNGSGEBIET:

Zum raschen Einsetzen von Unterputzdosen, Fixieren von Stromkabeln, zum Verschließen von Löchern, Mauerwerksschlitzen, zum Glätten von geringen Unebenheiten im Wand-/Bodenbereich im Innen- und Außenbereich.

Als geeignete Untergründe gelten alle sauberen und tragfähigen, festen, griffigen, mineralischen und zugelassenen Untergründe im Hoch- und Tiefbau.

Vor der jeweiligen Anwendung ist der Untergrund leicht anzufeuchten.

Nicht geeignet für gipshaltige und epoxidharzhaltige Untergründe!

VERARBEITUNG:

Ca. 0,3 Liter Wasser mit 1 kg CARE SCHNELLZEMENT zu einem plastischen Mörtel anrühren und unmittelbar danach mit der Verarbeitung beginnen. Korrekturen an den zu verankernden Bauteilen können innerhalb der Verarbeitungszeit vorgenommen werden. Der Mörtel kann mit der Spachtel, Kelle oder mit einer Glättspachtel verarbeitet werden.

Werkzeuge nach Gebrauch sofort reinigen.

VERBRAUCH:

Je nach Verwendung

TECHNISCHE DATEN:

Verarbeitungstemperatur: min. +5 °C bis max. +30 °C
Verarbeitungszeit: ca. 8 – 10 Minuten*)

Biegezug- und Druckfestigkeiten nach*) DIN EN 196-1	3 Stunden:	0,8 N/mm ² / 1,5 N/mm ²
	1 Tag:	2,0 N/mm ² / 4,3 N/mm ²
	7 Tage:	2,5 N/mm ² / 11,0 N/mm ²
	28 Tage:	3,0 N/mm ² / 12,0 N/mm ²

Einstufung nach
DIN EN 13501-1: A1; nicht brennbar in Verbindung mit nicht brennbaren Bauteilen

*) Angaben beziehen sich auf eine Luft- und Objekttemperatur von +20 °C

CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft:
Margot-Kalinke-Straße 9
80939 München

Geschäftsführer:
Uwe Dietz

Amtsgericht München:
HRB 179425

info@conel.de

CARE SCHNELLZEMENT

LIEFERFORM:

6 kg Gebinde – KBN: **CAREEZ6**
15 kg Gebinde – KBN: **CAREEZ15**

FARBTÖNE:

grau

HALTBARKEIT:

Im ungeöffneten Zustand 12 Monate haltbar ab Herstellungsdatum (siehe Gebindeaufdruck)

LAGERUNG:

Trocken und kühl.

Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Gemäß Verordnung 1907/2004/EG Anhang XVII bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte 12 Monate lagerfähig ab Herstellungstag.

FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN!

CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft:
Margot-Kalinke-Straße 9
80939 München

Geschäftsführer:
Uwe Dietz

Amtsgericht München:
HRB 179425

info@conel.de